

PPY

УТВЕРЖДО



Число
1998 г.

УТВЕРЖДАЮ



~~"Технический директор
ОАО "Лечел"~~

В. Н. ЯСЬКИН

1998 r.

ПРОТОКОЛ 802

согласования условий поставки толстолистового горячекатаного проката из стали углеродистой обычновенного качества

Настоящий протокол распространяется на изготовление толстостенового проката из стали марок Ст0, СтЗпс, СтЗсп по ГОСТ 14637-89 со следующими изменениями и дополнениями:

I. В зависимости от нормируемых характеристик прокат подразделяют на категории: I, II, III. Прокат категории III изготавливается толщиной до 40 мм.

2. Размеры проката, изготовленного в листах, и предельные отклонения должны соответствовать указанным в таблице.

Таблица

Размеры, мм			Допускаемые отклонения, мм		
толщина	ширина	длина	по толщине	по ширине	по длине
св. 20 до 100	600 1600	3500- 6500	ГОСТ 19903-74	+ 100	не нормиру- ется

2.1. Прокат изготавливается без обрезки кромок и торцов. Допускается сужение проката по ширине листа на 100 мм на длине до 500 мм с торцов. Длину листов определяют по длине раската минус 150...200 мм от впадины необрезного торца.

2.2. По размерам прокат изготавливается:

- с указанием размеров по толщине в пределах указанных в таблице, без указания размеров по ширине и длине (форма II);
 - с указанием размеров по толщине, а шириной и длиной пределами равными: 300 мм по ширине и 2000 мм по длине в пределах указанных в таблице;

По согласованию изготовителя с потребителем допускаются другие предельы по ширине и длине (условно форма У).

2.


Протокол 802

2.3. Отклонения от плоскости на 1 метр длины проката, изготовленного в листах, не должно превышать 30 мм.

3. Прокат изготавливается с фактическим состоянием поверхности

4. По требованию потребителя, прокат толщиной до 25 мм вкл. может изготавляться с обрезной кромкой.

Начальник технического отдела
ОАО "Мечел"


Г.А. Братко